

# IMPREGNATION TRAITANTE AQUA BOIS

Tous bois neufs & tous bois sains à rénover



\* information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## CLASSIFICATION

CLASSIFICATION AFNOR NF T 36 005 Famille 1 Classe 7b2. CLASSIFICATION COV (Directive 2004-42 / CE) Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 150g/l\* (2007), 130g/l\* (2010). \* g/l de produit prêt à l'emploi  
Ce produit contient au maximum 1g / l COV

## Points forts du produit :

- **NE S'ÉCAILLE PAS**
- **RESISTANT**
- **NATUREL**

## DEFINITION : INTERIEUR & EXTERIEUR

IMPREGNATION TRAITANTE est destinée au traitement PREVENTIF des bois extérieurs ou intérieurs. Bloque, protège et nourrit durablement les bois sains neufs ou remis à nus. IMPREGNATION TRAITANTE est un produit très polyvalent. Utilisée seule à l'extérieur en 2 couches elle offre la résistance d'une lasure de qualité. Elle peut également être utilisée en tant que FONDUR puis être recouvert soit du VERNIS PU BIOSOURCE pour encore plus de résistance ou de ECOLO PLUS.

## CARACTERISTIQUES PHYSIQUES :

Présentation	: Liquide
Teinte	: Incolore satinée
Densité	: 0,90 +/- 0,05.

## PRINCIPALES PROPRIETES :

Protection spéciale contre les U.V. du soleil.  
Traite le bois en profondeur  
Microporeuse : laisse respirer le bois  
Hydrofuge : imperméable à l'eau  
Très bonne résistance aux intempéries

## CONDITIONNEMENT :

Seaux de 5L- 10L - 15L

## NETTOYAGE DES OUTILS :

A l'eau immédiatement après utilisation

## CONSERVATION ET STOCKAGE :

12 mois en emballage fermé d'origine. Stocker à l'abri du gel.

## MISE EN OEUVRE :

Poncer ou décaper les éventuels revêtements antérieurs et dépeussier  
PRET A L'EMPLOI.

Appliquer 1 à 2 couches dans le sens des fibres du bois.  
Appliquer entre 7°C et 25°C, à l'abri du soleil et de la pluie.

## METHODE D'APPLICATION :

Mode d'application : A la brosse, par trempage, par pulvérisation  
Nombre de couches : Bois sains : 1 à 2 couches  
Rendement théorique : 5 m<sup>2</sup>/litre  
Préparation du support : Poncer ou décaper les éventuels revêtements antérieurs et dépeussier.

## SECHAGE :

A 20 °C et 60 % H.R. (le temps de séchage s'allonge par temps froid et/ou humide)  
Sec : 30 minutes  
Recouvrable : 30 minutes

## PRECAUTIONS D'EMPLOI :

CONSERVATION ET STOCKAGE : 12 mois en emballage fermé d'origine. Stocker à l'abri du gel.  
SECURITE : Etiquetage suivant directive peinture en vigueur. Voir fiche FDS. NEANT

Cette fiche annule et remplace les éditions précédentes – 08/2024

La présente documentation a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit fondées sur nos connaissances actuelles. Elle n'engage pas notre responsabilité et doit être considérée comme une simple indication soumise aux vérifications d'usage. Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux normes DTU en vigueur.